

## 热镀锌产品

项 目	特 征
镀层种类	纯  锌
	铝  锌  合  金
镀层形式	纯锌双面镀层 60~275g/m <sup>2</sup> ，单面镀层 30~137.5g/m <sup>2</sup>
	铝锌合金镀层 40~275 g/m <sup>2</sup> (双面镀)
尺寸范围	钢带厚度：0.25~1.6mm；钢带宽度：900~1300mm
钢种	冲压用钢：一般用、冲压用、深冲用、超深冲用、特超深冲用
	冷成型用高强度钢：180~420MPa（屈服强度）
	结构用钢：220~350MPa（屈服强度）

序号	牌号	规格		镀锌量 g/m <sup>2</sup>	执行标准	产品主要 用途
		厚度 t	宽度 w			
1	DX51D	0.3~1.6	900~1300	60~275	Q/320582 YZL401 JX/YZL	折弯与成型用(一般商用)
2	S220GD+Z、 S250GD+Z、 S280GD+Z、 S320GD+Z、 S350GD+Z	0.3~1.6	900~1300	60~275	C402-2018	结构级用
3	DX51D+Z-E、	0.4~1.6	900~1300	60~275	Q/320582 YZL401	家电一般用
4	DX52D+Z DX53D+Z	0.3~1.6	900~1300	60~275	Q/320582 YZL401	家电深冲用
5	SGCC	0.3~1.6	900~1300	60~275	Q/320582 YZL401	折弯与成型用(一般商用)
6	CS TypeA、 CSTypeB	0.3~1.6	900~1300	60~275	Q/320582 YZL401	折弯与成型用(一般商用)